



## SCANDIPAIN GRUNDIERWEISS WP

### PRODUKTSPEZIFIKATION

#### DAS PRODUKT

Weißpigmentierte, quarzfreie, wässrige Dispersionsfarbe für innen und außen. Für haftvermittelnde, deckende Grundanstriche auf nicht oder schwach saugenden Untergründen vor nachfolgenden SCANDIPAIN Spachtelmassen, Innen- und Fassadenfarben.

Geeignete Untergründe sind feste, tragfähige, nicht bzw. schwach saugende Putze nach DIN EN 998, insbesondere auch auf Putzen der Mörtelgruppen P IV und P V sowie tragfähige, nicht bzw. schwach saugfähige Altbeschichtungen, Beton, Gipskarton etc. Nicht geeignet für nachfolgende Silikatfarben.

#### VORTEILE

- Systemprodukt für Breplasta, Dalapro & SCANDIPAIN
- Haftvermittelnd
- Weißpigmentiert
- Quarzfrei
- Innen und Aussen

#### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
 TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
 ÜBERARBEITET AM 14 June 2017 9:23 AM DRUCKDATUM 14/06/17 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG



# SCANDIPAIN GRUNDIERWEISS WP

## WEISSPIGMENTIERTE, QUARZFREIE, WÄSSRIGE DISPERSIONSFARBE FÜR INNEN UND AUSSEN.

Für haftvermittelnde, deckende Grundanstriche auf nicht oder schwach saugenden Untergründen vor nachfolgenden Scandipaint Spachtelmasen, Innen- und Fassadenfarben. Geeignete Untergründe sind feste, tragfähige, nicht bzw. schwach saugende Putze nach DIN EN 998, insbesondere auch auf Putzen der Mörtelgruppen P IV und P V sowie tragfähige, nicht bzw. schwach saugfähige Altbeschichtungen, Beton, Gipskarton etc. Nicht geeignet für nachfolgende Silikatarben.

### UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, k Reidenden Schichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Kreidende Schichten sind zu entfernen. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen bzw. durch geeignete Maßnahmen matten. VOB/C DIN 18363, die jeweiligen BFS-Merkblätter und die Technische Information beachten.

### VERARBEITUNG

Das Material gründlich aufrühren. Einen unverdünnten Materialauftrag gleichmäßig nass in nass ausführen. Bei Bedarf kann die Verarbeitungsviskosität mit ca. 3% Wasser eingestellt werden. Nicht unter +5°C Luft, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

### WERKZEUGE

Pinsel, Bürste und Rolle. Der Materialauftrag mit Airlessgeräten ist möglich. Bei Fassadenbeschichtungen empfehlen wir nach dem Spritzauftrag das Material mit einer Farbwalze in den Untergrund gleichmäßig einarbeiten und verteilen (Düse: 0,023"-0,026", Spritzdruck: 150-180 bar, ca. Spritzwinkel: 50°). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### ABTÖNUNGEN

Mit max. 5% Vollton- und Abtönfarben tönbar.

### VERBRAUCH

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup> bzw. 220-300 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich auf glatten Untergründen. Auf rauen und strukturierten Untergründen entsprechend mehr. Ggf. objektbedingte Abweichungen durch einen Probeanstrich ermitteln.

### TROCKENZEIT

Beschichtungen bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchte nach ca. 6-8 Stunden trocken und überarbeitbar.

### BITTE BEACHTEN

Nicht geeignet für extrem glatte bzw. glänzende Flächen. Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. Material gleichmäßig auftragen. Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. Auf Flächen mit verfärbenden Inhaltsstoffen Aqua Isolier- und Haftgrund verwenden. Bitte das Technische Merkblatt beachten.



### VOC GEHALT

Klasse c Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 40 g/l, VOC Gehalt <10 g/l

### ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12.

### LAGERUNG

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

### PRODUKT-CODE

M-DF-01

### BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit der Haut und den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Farnebel nicht einatmen ggf. Atemschutzmaske aufsetzen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

### SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 14 June 2017 9:23 AM DRUCKDATUM 14/06/17 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

