

SCANDIPAIN FERTIGKLEISTER

DER KLASSIKER

PRODUKTBESCHREIBUNG

SCANDIPAIN FERTIGKLEISTER ist ein gebrauchsfertiger, ungefüllter und lösemittelfreier Fertigkleister auf Dispersionsbasis für den Innenbereich.

ANWENDUNG

Zum Verkleben von Raufaser, Struktur-, Vinyl-, Vliestapeten und Wandbeläge auf Basis einer weichmacherfreien Kunststoffdispersion, an tragfähigen Decken- und Wandflächen.

EIGENSCHAFTEN

SCANDIPAIN FERTIGKLEISTER ist ein gebrauchsfertiger Spezialkleber für innen. Verbrauchsfertig eingestellt mit hoher Feuchtfestigkeit, optimaler Kleisterspaltung, sicherer Haftung, hoher Anfangshaftung und guter Korrigierbarkeit. Für Bürsten-, Pinsel-, Rollenauftrag und Tapeziergeräte geeignet. Der Kleber ist nicht für Feucht-/Nassräume geeignet.

ARBEITSSCHUTZ

Das Produkt verbreitet und nährt kein Feuer und ist als ungefährlich klassifiziert. Für weitere Informationen, siehe das Sicherheitsdatenblatt.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Unverdünt verarbeiten.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Poröse und stark saugende Untergründe mit SCANDIPAIN TIEFGRUND TB oder SCANDIPAIN MICROGRUND V grundieren. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

VERARBEITUNG

SCANDIPAIN FERTIGKLEISTER unverdünt mit der Bürste oder mit dem Tapeziergerät auf die Tapeten-Rückseite auftragen. Alternativ mit Pinsel und Lamfellrolle in Breite von 2 – 3 Bahnen gleichmäßig und satt auftragen. Die zugeschnittenen Tapeten-Bahnen in den Kleber einbetten und mit dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. An Außenecken ist darauf zu achten, dass die Bahnen mindestens 10cm herumgeführt werden, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen. Die Klebeanleitung des Herstellers beachten.

BINDEMITTEL

PVAC verstärktes Stärkederivat.

DICHTE

Circa 1,1 kg/Liter.

VISKOSITÄT

Circa 20.000 mPas (Brookfield spider nr 5, 20 rpm)

TROCKENGEHALT

Ca 9%

* PH

8-10

FARBTON

Weiß, nach dem Trocknen transparent.

MATERIALVERBRAUCH

Circa 0,2 - 0,3 Liter/m². Verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation am Objekt bestimmen.

REINIGUNG

Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.



OFFENZEIT

20 Minuten bei normaler Zimmertemperatur.

TROCKENZEIT

Circa 8 - 12 Stunden, bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Mindestens +5°C für Luft und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung.

VERPACKUNG

15 Liter Kunststoffeimer.

LAGERUNG

1 Jahr in ungeöffneter Verpackung. Kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Angebrochene Gebinde begrenzt haltbar.

ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Hautkontakt ist zu vermeiden, bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

WGK1

Selbsteinschätzung. Sicherheitsdatenblatt beachten!

PRODUKTCODE

M-DF01

HINWEISE

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 5 February 2017 2:07 PM DRUCKDATUM 05/02/17 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

