

SCANDIPAINT SCANDICOLL RS NATURE

WERKSTOFFART

SCANDIPAINT ScandiColl RS NATURE ist ein wässriger PVAC – verstärkter Dispersionskleber auf Stärkebasis für textile Wand- und Glas-, Faser- und Cellulose-Polyester-Gewebe.

ANWENDUNGSBEREICH

SCANDIPAINT ScandiColl RS NATURE ist geeignet zum kleben von Glasgewebe, Vlies, Struktur- und Vinyltapeten mit Papier Rückseite, kann auf den meisten Untergründen, so wie Holzplatten, Gipsplatten, Putz und gemalte Flächen verwendet werden. Der Kleber ist nicht für Nassräume geeignet.

ARBEITSSCHUTZ

Das Produkt verbreitet und nährt kein Feuer und ist als ungefährlich klassifiziert. Für weitere Info siehe Sicherheitsdatenblatt.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Unverdünnt verarbeiten.

UNTERGRUND

Alte Anstriche müssen vorher abgewaschen und matt geschliffen werden. Geklebt wird nur auf Trockenem, gut befestigten und sauberen Untergründen. Unebenheiten mit Spachtel ausbessern und glatt-schleifen. Tapezierte Flächen: Tapete restlos entfernen. Gestrichene Flächen werden geschliffen und gewaschen. Bei stark saugenden Untergründen: Ein Grundanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt oder mit SCANDIPAINT Tiefgrund.

VERARBEITUNGSHINWEIS

SCANDIPAINT SCANDICOLL RS NATURE wird mit einer Rolle, Pinsel oder Airless-Spritze bei einer Temperatur von mindestens +5°C aufgetragen.

VERKLEBUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. Den Kleber unverdünnt mit einer Lammfellrolle satt und gleichmäßig auftragen. Die Bahnen auf Stoß oder mit Doppelschnitt verkleben. Die Bahnen mit einem Plastikspachtel Blasenfrei fest an die Wand andrücken. Nach vollständiger Trocknung des Klebers erfolgt der gewünschte Anstrich.

BINDEMITTEL

PVAC verstärktes Stärkederivat.

VISKOSITÄT

Ca 20.000 mPas (Brookfield spider nr 5, 20 rpm)

* PH

Ca 8-10

FARBTON

Weiß, nach dem Trocknen transparent.

LÖSEMITTEL

Wasser.

MATERIALVERBRAUCH

Ca 0,25 Liter/m². Ca 4 m²/Liter.

REINIGUNG

Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

TROCKENZEIT

Circa 8 - 12 Stunden, bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Mindestens +5°C für Luft und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung.



VERPACKUNG

15 Liter Kunststoffeimer.

LAGERUNG

1 Jahr in ungeöffneter Verpackung. Kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Angebrochene Gebinde begrenzt haltbar.

ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Hautkontakt ist zu vermeiden, bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

WGK1

Selbsteinschätzung. Sicherheitsdatenblatt beachten!

PRODUKTCODE

M-DF01

HINWEISE

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 5 February 2017 2:16 PM DRUCKDATUM 05/02/17 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG



SCANDIPAINT SCANDICOLL RS NATURE

BESKRIVNING

Svanenmärkt stärkelsebaserat PVAC förstärkt lim för glasfiberväv, struktur- och vinyltapet med pappersbaksida. Innehåller konserveringsmedel och mögelskydd.

Godkänt enligt STB, Sveriges Tapettillverkares Branschorganisations standard. Användes endast till torra utrymmen.

APPLICERING

Applieras med rulle/spruta/tapetmaskin vid en lägsta temperatur av +5°C. Tidigare målade ytor tvättas och mattslipas. Limning skall ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor. Vid slipning över ansikthöjd rekommenderas ögonskydd.

SVANENLICENS MILJÖMÄRKNING SVERIGE
397 009



TEKNISK DATA

BINDEMEDEL

PVAC - förstärkt stärkelsesderivat.

TORRHALT

Ca 12-14 %

VIKOSITET

Ca 20 000 mPas *

PH

Ca 8-10

ÖPPENTID

20-30 minuter

FRYSTEMPERATUR

Ca 0 grader

UTSEENDE

Vitfärgad pasta, ger ofärgad film

LAGRING

6 till 9 månader i obruten förpackning. Ska lagras frostfritt och utan solljus.

LÖSNINGSMEDEL

Vatten

ÅTGÅNG GLASFIBERVÄV

Ca 4 m²/kg, 250 gr/m²

RENGÖRING

Redskap rengörs i utslagsvask under rinnande vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning.

SÄKERHETSKOD

MAL 00-1.

TORKTID

Damm torr efter Ca 30 minuter vid +20°C och 50% relativ luftfuktighet. Övermålningsbar: Efter Ca 8 timmar, vid +20°C och 50% relativ luftfuktighet. Genomhärdad: Efter Ca 8 - 12 timmar, vid +20°C och 50% relativ luftfuktighet.

EMBALLAGE

Plasten i emballaget är återvinningsbart och kan lämnas till därför avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

15 Liter oval Plasthink

15 Liter rektangulär Plasthink

5 Liter rektangulär Plasthink

UPPSÄTTNINGSANVISNING

Ytan måste vara torr, ren och slät. Tidigare målade ytor skall tvättas för att avlägsna smuts och fett.

Sugande ytor skall förlimmas med förtunnat lim (1 del lim och 1 del vatten). Förlimmad yta skall vara torr före egentliga limningen.

ARBETARSKYDD

Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se Säkerhetsdatablad.

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

Luft och underlaget ej under +5°C.

5 LITERS

5 liter lim förpackat rektangulär burk.

96 burkar per pall i 5 lav med mellanskiva av masonit under 1:a lavet samt mellan 3:e och 4:e.

Pallen är krympplastad.

Nettovikt: 480 kg per pall.

Bruttovikt 533 kg.

15 LITERS

15 liter lim förpackat rektangulär burk.

36 burkar per pall i 4 lav med mellanskiva av masonit under 1:a lavet samt mellan 2:a och 3:e.

Pallen är krympplastad.

Nettovikt: 576 kg per pall.

Bruttovikt 626 kg

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 5 February 2017 2:16 PM DRUCKDATUM 05/02/17 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

