



ROLLSPACHTEL FEIN

WEISSE MINERALISCHE SPACHTELMASSE ZUM AUFTRAGEN MIT DER ROLLE AUF TROCKENE FLÄCHEN. DIE CREMIGE, GLEICHMÄSSIGE KONSISTENZ SORGT DAFÜR, DASS SICH DIE SPACHTELMASSE MÜHELOS AUF DER GESAMTEN OBERFLÄCHE VERTEILEN LÄSST.

ÜBER DAS PRODUKT

Durch die geschmeidige Konsistenz ist das Produkt besonders gut für teilflächige Spachtelung geeignet sowohl für Renovierung als auch für Neubau.

Feinster Dolomitmarmor von höchster Qualität ergibt maximalen Weißgrad und Füllkraft. .

Für Q1 bis Q4 Verspachtelung.

VORTEILE

- Mit der Rolle auftragbar
- Mineralisch, weiß
- Schichtstärke bis ca 4 mm
- Feines Oberflächenbild
- Grosse Zeitersparnis
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Q1-Q4

SCANDIPAINTE GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 21 October 2016 5:55 AM DRUCKDATUM 21/10/16 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINTE GmbH & Co KG



SCANDIPAIN **ROLLSPACHTEL FEIN**

WEISSE MINERALISCHE SPACHTELMASSE ZUM AUFTRAGEN MIT DER ROLLE AUF TROCKENE FLÄCHEN. DIE CREMIGE, GLEICHMÄSSIGE KONSISTENZ SORGT DAFÜR, DASS SICH DIE SPACHTELMASSE MÜHELOS AUF DER GESAMTEN OBERFLÄCHE VERTEILEN LÄSST.

PRODUKTINFORMATION

Für Q1 bis Q4 Verspachtelung.

Feinster Dolomitmarmor von höchster Qualität ergibt maximalen Weißgrad und Füllkraft.

Durch die geschmeidige Konsistenz ist das Produkt besonders gut für teilflächige Spachtelung geeignet sowohl für Renovierung als auch für Neubau.

Das Produkt erfüllt die CE-Anforderungen nach EN 15824 und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt.

Werkzeug lässt sich mit Wasser reinigen. Bei Entsorgung ist der lokalen Abfallverordnung zu folgen. Der Kunststoff in den Verpackungen ist recycelbar. Bitte die Abfallvorschriften befolgen.

VORTEILE:

- Mit der Rolle auftragbar
- Mineralisch, weiß
- Schichtstärke bis ca 4 mm
- Feines Oberflächenbild
- Grosse Zeitersparnis
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Q1-Q4

GEBRAUCHSHINWEISE

Mit einer Rolle bei mindestens +5°C auf saubere, trockene und fest haftende Oberflächen auftragen.

Die trockenen Oberflächen sind mit feinem Schleifpapier zu bearbeiten. Bei Schleifarbeiten wird das Tragen einer Schutzbrille sowie einer Staubmaske empfohlen. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren grundieren. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Arbeitsvorschriften und Empfehlungen.

MATERIALVERBRAUCH

Flächenspachtelung mit geringer Schichtdicke = 1,8 kg/m² pro mm.

TROCKENDAUER

Die Trockendauer ist von dem Untergrund, der Schichtdicke, der Temperatur, der Belüftung und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

LAGERUNG

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Auf der Verpackung ist das Herstellungsdatum vermerkt. Ungeöffnete Verpackungen sind bis zu 12 Monate lagerfähig.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte: www.scandipaint.de.



TECHNISCHE DATEN

Bindemittel:	Latexcopolymer
Lösungsmittel:	Wasser
Füllstoff: Weißer	Dolomitmarmor
Volumengewicht:	ca 1,8 kg
pH-Wert:	ca 9
Farbe:	Weiss
Füllkraft:	Hoch
Entflammbarkeit:	Verhindert Feuerausbreitung
Reinigung:	Spachtelreste auf dem Werkzeug und Spritzer lassen sich mit Wasser entfernen
Verpackung:	20 kg Kunststoffeimer
Anwendungsber:	Innenräume, nicht für Feuchträume

HINWEISE

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Studien und Erfahrungen. Diese Informationen werden auf Treu und Glauben bereitgestellt und stellen weder eine Garantie noch eine Haftungszusage dar. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

SICHERHEITSHINWEISE

Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 21 October 2016 5:55 AM DRUCKDATUM 21/10/16 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAIN GmbH & Co KG

